



Duffelsesteenweg 156  
 B-2550 KONTICH  
 Tél : 0032 (0)3 458 44 96  
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97  
 TVA : BE0450874212  
 RPR Anvers  
[www.eco-colors.com](http://www.eco-colors.com)  
[info@ecocolors.be](mailto:info@ecocolors.be)

## Fiche technique **892Q Teinture**

Description	Laque transparent acrylique à base d'eau.	
Domaine d'application	Laque transparent pour l'industrie du bois.	
Propriété	Bon remplissage. Très bon dureté à l'extérieur. Pour utilisation intérieure.	
Caractéristiques techniques	Aspect	: liquide transparent coloré
	Brillance	: satin
	Densité	: ca 1.04 kg/lit (selon la couleur)
	Extrait sec	: ca 46% en poids (selon la couleur)
	Temps de séchage (20°C / 65 % HR)	: hors poussière : ca 30 min recouvrable : min 4 heures / max illimité
Méthode de travail	Condition d'application	: température entre 15 et 25°C humidité relative entre 40 et 70 % RV
	Dilution	: eau
	Nettoyage	: eau
	Epaisseur de couche	: 65 micron sec / 150 micron humide
	Rendement	: ca 6.7 m <sup>2</sup> /lit à 65 micron sec pratique : selon la façon de d'application et le support
	Remarque	: bien mélanger avant usage
Mode d'application	Airmix/airless, brosse/rouleau	
Support	Bois de sapin, pitchpin, meranti, merbau, iroko, multiplex, MDF. Le support doit être propre et sec, et éliminer de tout élément susceptible de nuire l'adhérence.	
Conservation	Minimum 12 mois, dans l'emballage d'origine, hermétiquement fermé, garder frais et sec, craint le gel.	

Information de sécurité      Consulter la fiche de sécurité.  
Le stockage, utilisation et évacuations des produits doivent se faire selon la loi local. Les produits peuvent pas être verser dans les gouttières.

**Valeur limite en UE de ce produit (cat. A/d) : 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 16 g/l COV.**

Nos informations produit et recommandations techniques servent uniquement d'assistance aux travailleurs professionnels et sont destinées à les aider. Lors de la mise en œuvre de nos produits, nous conseillons de commencer par un essai.