



Duffelsesteenweg 156  
B-2550 KONTICH  
Tél : 0032 (0)3 458 44 96  
Fax : 0032 (0)3 458 44 97  
TVA : BE0450874212  
RPR Anvers  
[www.eco-colors.com](http://www.eco-colors.com)  
[info@ecocolors.be](mailto:info@ecocolors.be)

## Fiche technique **CELLUMET S00 COLOR**

Description	Laque nitro cellulosique acrylique.	
Domaine d'application	Laque pour l'industrie du bois et métallique.	
Codage de produit	SMR-xxxx : mat, couleur RAL SSR-xxxx : satin, couleur RAL SGR-xxxx : brillant, couleur RAL SMM-xxxx : mat, couleur sur mesure SSM-xxxx : satin, couleur sur mesure SGM-xxxx : brillant, couleur sur mesure	
Propriété	Bon pouvoir couvrant. Bonne dureté. Pour utilisation intérieure (bois, métal) et extérieur (métal).	
Caractéristiques techniques	Aspect	: liquide coloré
	Brillance	: mat / satin / brillant
	Densité	: ca 1.00 kg/lt
	Extrait sec	: ca 38 % en poids
	Temps de séchage (20°C / 65 % HR)	: hors poussière : ca 10 min recouvrable : ca 1 heure
Méthode de travail	Condition d'application	: température entre 10 et 25°C humidité relative entre 40 et 80 % RV
	Dilution	: VDX-5200
	Nettoyage	: VDX-0003
	Rendement	: théorique : 10 m <sup>2</sup> pratique : selon la façon d'application et le support
	Remarque	: bien mélanger avant usage
Mode d'application	Airmix/airless/pistolet pneumatique	

Support	Bois et métal. Le support doit être propre et sec, et éliminer de tout élément susceptible de nuire l'adhérence. Le support doit être équipée d'un couche de fond convenable.
Conservation	Minimum 6 mois, dans l'emballage d'origine, hermétiquement fermé, garder frais et sec.
Information de sécurité	Consulter la fiche de sécurité. Le stockage, utilisation et évacuations des produits doivent se faire selon la loi local. Les produits peuvent pas être verser dans les gouttières.

### **Uniquement pour usage industriel**

Nos informations produit et recommandations techniques servent uniquement d'assistance aux travailleurs professionnels et sont destinées à les aider. Lors de la mise en œuvre de nos produits, nous conseillons de commencer par un essai.