



Duffelsesteenweg 156
B-2550 KONTICH
Tel : 0032 (0)3 458 44 96
Fax : 0032 (0)3 458 44 97
BTW : BE0450874212
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Technische fiche
LBX-1xxx

Aard	Loogbeits.
Toepassing	Reactiebeits in de houtverwerkende industrie.
Eigenschappen	Reageert met het aanwezige looizuur in eik en brengt zo een verouderingseffect teweeg. Afwerkbaar met water- en solventgedragen vernissen.
Productcodering	LBX-1001 : antiek LBX-1002 : medium LBX-1022 : licht LBX-xxxx : op maat
Technische gegevens	Uitzicht : transparante vloeistof Densiteit : ca 1.1 kg/lt Droogtijd : 12 uur (20°C / 65 % RV)
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities : temperatuur tussen 15 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 70 % RV Verdunning : water Reiniging : water Rendement : theoretisch : 8 m ² praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object. Opmerking : goed oproeren voor en tijdens gebruik
Applicatiemethode	Airmix/airless/bekerpistool, borstel/rol, doek, dompeling
Werkwijze	LBX-1xxx overvloedig aanbrengen en na 1 à 2 minuten het overtollige product afvegen (egaliseren). Gedurende minimaal 12 uren laten reageren en vervolgens naspoeien met water om de reactie te beëindigen. Na voldoende droging, schuren en ontstoffen.

Opmerking	De gebruikte materialen (doeken / borstels / ...) dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water en buiten worden geplaatst. Dit om brandgevaar (risico op zelfontbranding) te vermijden.
Ondergrond	Europees en Amerikaans eiken. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen.
Houdbaarheid	Minimum 6 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge plaats bewaard.
Veiligheidsinformatie	Zie veiligheidsfiche. Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

Enkel voor industrieel gebruik.

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.