



Technische fiche **NCS-xxxx**

Aard	Nitrocellulose vulgrond.	
Toepassing	Vulgrond in de houtverwerkende industrie.	
Codering	NCS-1300 : WIT NCS-7300 : ZWART NCS-xxxx : KLEUR	
Eigenschappen	Hoog vullend vermogen. Goede vloeï voor een glad en strak resultaat. Snelle droging en doorharding. Snel en makkelijk schuurbaar. Uitstekende hechting. Afwerkbaar met solventgedragen lakken. Voor interieur toepassing.	
Technische data	Uitzicht	: witte of gekleurde vloeïstof
	Glans – 60° - UNI EN ISO 2813	: nvt
	Densiteit – UNI EN ISO 2811	: ca 1.12 kg/lit (WIT)
	Vaste stof gehalte	: ca 50% (in gewicht) (WIT)
	Viscositeit - DIN4/20°C	: ca 50" (WIT)
	PH	: nvt
	Droogtijd – 20°C/65%RV	: stofdroog : ca 10 min overspuitbaar : minimaal ca 1 uur / maximaal onbeperkt met tussenschuring
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: t° omgeving min 10°C max 25°C t° ondergrond min 10°C max 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 80 % RV
	Verduunning	: VDP-1000
	Reiniging	: VDX-0003
	Verharder	: nvt
	Potlife	: nvt
	Rendement	: theoretisch : ca 8 m ² /lit praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de porositeit van de ondergrond en de vorm van het object
	Laagdikte	:
	Tussenschuren	:
	Opmerking	: goed oproeren voor en tijdens gebruik
Applicatiemethode	Conventioneel pistool : gebruiksklaar Airmix of airless : gebruiksklaar	

- Vorbereitung van de ondergrond : MDF, diverse houtsoorten en houtmaterialen – trapsgewijs schuren.
De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van stof, siliconen, vet en andere verontreinigingen.
- Houdbaarheid Minimaal 12 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge en vorstvrije plaats bewaard.
- Veiligheidsinformatie Zie veiligheidsfiche.
Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

Enkel voor industrieel gebruik.

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.